

KVADROCHEM, s.r.o.

Technická č.5

821 04 Bratislava

tel.02/43636272, fax.02/43422443

MIROSEAL

Marec 2003

Revízia – 2

Technický list

1/1

OPIS PRODUKTU

MIROSEAL je stále pružné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel – určené na lepenie zrkadiel.

APLIKAČNÉ OBLASTI

MIROSEAL lepí väčšinu čistých povrchov ako sklo, hliník, a pod. Prípravok sa vyznačuje výborným lepiacim účinkom na upravenom dreve a PVC. Na lepenie špeciálnych druhov zrkadiel treba predtým vykonať patričný test.

POVRCHY

Povrchy by mali byť suché a čisté. Na silne poréznom povrchu odporúčame použiť podkladovú vrstvu.

BALENIE

15 kartuší po 310 ml.

NANÁŠANIE

Ťažké zrkadlá by sa mali na niekoľko hodín či dní zafixovať. Lepidlo nanášajte v zvislých pruhoch širokých max. 15 mm. Medzi zrkadlami a stenou by mal byť priestor aspoň 5 mm. Zrkadlá nelepte na vlhký podklad, vo vlhkých miestnostiach, pri vysokých teplotných výkyvoch, v prostredí s agresívnymi zložkami v vzduchu ako aj pri pôsobení chemických vplyvov.

SKLADOVATELNOSŤ

8 mesiacov

BEZPEČNOSŤ

Pozri náš bezpečnostný list.

TECHNICKÉ ÚDAJE

<i>Charakter</i>	pružný
Hustota pri 25 °C	1,05 g/cm ² (DIN 53479-A)
Tvorba povrchovej blany pri 23 °C a 50% r.v.	75 min.
Konzistencia	pasta
Predĺženie v momente roztrhnutia	600% (DIN 53504-S3A)
Tvrdosť A podľa Shora	21 (DIN 53505)
Teplotná odolnosť	-60 °C až +150 °C
Vulkanizácia pri 23 °C a 50% r.v.	1 mm denne
Napätie pri 100% predĺžení	0,32 N/mm ² (DIN 53504-S3A)
Deformácia	25%
Zmrštenie počas vulkanizácie	7% (DIN 52451)