

KVADROCHEM, s.r.o.

Technická č.5

821 04 Bratislava

tel.02/43636272, fax.02/43422443

PARACOL SUPER D3

Marec 2003

Revízia – 2

1/1

Technický list

OPIS PRODUKTU

PARACOL SUPER D3 je jednozložkové biele lepidlo na základe polyvinyl-acetátu s mimoriadne vysokou lepiacou silou a dobrou odolnosťou voči vode.

APLIKÁCIA

PARACOL SUPER D3 možno použiť na väčšinu druhov dreva, aj exotického – ale nie na drevo, ktoré uvoľňuje tekutiny.

PARACOL SUPER D3, - pomocou tohto lepidla je možné vyhotoviť spoje, ktoré vyhovujú triede odolnosti B3 podľa normy DIN 68602, ak sa lepidlo nanesie po oboch stranách a ak sa lepidlo nechá na vzduchu krátko naoxidovať (± 3 min).

Odolnosť lepidla voči vode sa dá ešte zvýšiť pridaním vhodného tužidla do lepidla.

TEPLOTA SPRACOVANIA

Od 0 °C

POVRCHY

Všetky povrchy musia byť suché, čisté a bez prachu a masnôt. V prípade potreby povrch odmastíte pomocou čistiaceho prípravku Top Cleaner, MEK, alkoholu alebo

etanolu. Ak je to potrebné, použite podklad. Odporúčame vykonať skúšku príľnavosti – aby sme sa ubezpečili, že prípravok je na dané použitie skutočne vhodný. Ak máte pochybnosti, tak kontaktuje naše oddelenie podpory zákazníkov.

BALENIE

750 g - 5 kg - 10 kg - 25 kg

SKLADOVATELNOSŤ

12 mesiacov, ak je prípravok skladovaný v pôvodnom neotvorenom balení v chladnom a suchom prostredí.

BEZPEČNOSŤ

V prípade kontaktu s pokožkou : pokožku opláchnite veľkým množstvom vody (15 min) alebo ju osprchujte. Ak pociťuje potom ešte stále nevoľnosť, tak vyhľadajte lekársku pomoc. Prosím, pozrite si náš bezpečnostný list.

VLASTNOSTI

Obsah pevných látok	52 ± 1%
Hustota (20°C)	1,09 ± 0,01 g/cm ³
Minimálna teplota pre tvorbu povrchovej blany	± 5 °C (DIN 43787)
pH	3
Vzhľad povrchovej blany	priehľadná
Medza pevnosti po 5 min	3.3 N/mm ² (DIN 53787)
Medza pevnosti po 15 min	6.2 N/mm ²
Medza pevnosti po 30 min	7.2 N/mm ²
Medza pevnosti podľa normy D3 (po 7 dňoch pri 23 °C a 50 % R.V.)	15 N/mm ² (DIN 53787)
Medza pevnosti podľa normy D3 (po 7 dňoch pri 23 °C a 50 % R.V. a 4 dni ponorenia vo vode)	3 N/mm ² (DIN 53787)

05 2001

Údaje na tomto liste sa opierajú o posledné laboratórne údaje. Technické vlastnosti môžu byť zmenené alebo upravené. V prípade neúplnosti nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pred použitím produktu odporúčame overiť si vhodnosť jeho použitia. Platia naše všeobecné predajné podmienky. Táto verzia nahradzuje všetky predchádzajúce.

KVADROCHEM, s.r.o.

Technická č.5

821 04 Bratislava

tel.02/43636272, fax.02/43422443

PARACOL SUPER D3

Marec 2003

Revízia – 2

Technický list

2/1

Medza pevnosti podľa normy D3
(po 7 dňoch pri 23 °C a 50 % R.V.
4 dni ponorenia vo vode a 7 dní pri 23 °C a 50 % R.V.

> 10 N/mm² (DIN 53787)